

Capalac Streich- und Spritzfüller, weiß

Schnelltrocknender, milder Füller, lösemittelhältig, besonders hohe Füllkraft, guter Verlauf, leicht schleifbar, für innen.



Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Capalac Streich- und Spritzfüller ist ein milder, lösemittelhältiger, körperreicher Kunstharzfüller. Geeignet für rationelle Zwischenbeschichtungen bei großflächiger Anwendung auf Holz, insbesondere Türblätter, zur Erzielung glatter Untergründe. Nur für den Innenbereich.
Eigenschaften	Capalac Streich- und Spritzfüller ist ein schnelltrocknender, leicht verarbeitbarer Zwischenanstrich mit sehr hoher Füllkraft und guter Schleifbarkeit. Durch die besonders milden Lösungsmittel werden vorhergehende Anstriche nicht aufgezogen. Sehr gute Haftfestigkeit nach DIN 53151. Je nach Temperatur und Witterung nach ca. 12 Stunden überstreichbar.
Bindemittelbasis / Wirkstoffe	Kombination von speziellen Kunstharzen. Dichte: ca. 1,6 g/cm ³ Glanzgrad: matt Farbton: weiß
Lagerung	Kühl und gut verschlossen. Von Zündquellen fernhalten.
Verpackung / Gebindegrößen	5 kg

Verarbeitung

Auftragsverfahren	Bevorzugt sollte der Capalac Streich- und Spritzfüller gespritzt werden (auch Airless-spritzbar) kann aber auch händisch mit Pinsel und Rolle aufgetragen werden.
Verdünnung	Rühl Terpentinersatz oder Rühl Kunstharz-Spritzverdünnung.
Verbrauch	bis 300 g/m ² pro Arbeitsgang, je nach Auftragsart. (Exakten Verbrauch durch Probebeschichtung ermitteln).
Trocknung / Trockenzeit	Bei + 20 °C und 65% relativer Luftfeuchte nach ca. 1 Stunde staubtrocken, nach ca. 4 Stunden griffest, nach ca. 12 Stunden überarbeitbar. Kühle Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeiten verlängern.
Hinweise	Durch die relativ hohe Saugfähigkeit von Capalac Streich- und Spritzfüller wird ein Zwischenanstrich vor der Schlusslackierung empfohlen, da sonst evtl. Oberflächenstörungen bzw. Glanzstörungen entstehen können. Capalac Streich- und Spritzfüller ist für Anstrichaufbauten im Außenbereich nicht geeignet. Auf einigen Speziallackierungen, Kunststoffen und Metalllegierungen bestehen generelle Haftungsprobleme, Haftung durch Vorversuch abklären.



Geeignete Untergründe	Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen, trocken und tragfähig sein. Holz: Harzaustritte und Harzgallen entfernen. Bei alten Hölzern sind angewitterte Schichten bis zum gesunden Holz zu entfernen. Die Holzfeuchte darf maximal 15 % betragen. Grundanstrich mit Capalac AllGrund. Füllen mit Capalac Streich- und Spritzfüller. Zwischen- und Schlussanstrich: mit Capalac Decklacken. Alte Kunstharzlacke: Nicht tragfähige Altanstriche entfernen, gut erhaltene Altanstriche sorgfältig anschleifen. Beschichten mit Capalac Streich- und Spritzfüller. Zwischen- und Schlussanstrich: mit Capalac Decklacken.
-----------------------	--

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise	Sofern es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt handelt, beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website und die Hinweise auf dem Gebinde-Etikett.
----------	--

Technische Information: Capalac Streich- und Spritzfüller, weiß, Stand: 05 / 2024

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 Perg, Dimbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: www.synthesa.at, E-Mail: office@synthesa.at

 Niederlassungen und Verkaufsbüros: 3 x Wien | Amstetten | Haid/Anselden | Salzburg-Wals | Kematen/lbk. | Rankweil | Gratkorn | Seiersberg | Klagenfurt