

Deko Kalkputz 15

Verarbeitungsfertiger Kalkputz für dekorative Innenwandbeschichtungen in Neu- und Altbauten



Produktbeschreibung

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung / Werkstoff | Deko-Kalkputz 15 eignet sich für dekorative Beschichtungen von Innenwandflächen auf allen mineralischen Untergründen wie ungestrichene, glatt zugestoßene Zement- und Kalkzementputze, Beton sowie mit Silikat- oder Mineralfarben gestrichene Untergründe. Es wird eine Korn-an-Korn-Struktur mit 1,5 mm (Körnung) erreicht. |
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> ■ Hoher Weißgrad ■ Haft- und stoßfest ■ Leicht zu verarbeiten ■ Hoch diffusionsfähig ■ Konservierungsmittelfrei |
| Bindemittelbasis / Wirkstoffe | Kalkhydrat und geringe Zusätze organischer Stabilisatoren |
| Farbtöne | Weiß als Lagerware |
| Lagerung | Kühl, und frostfrei. Original verschlossen 12 Monate lagerfähig. |
| Verpackung / Gebindegrößen | 25 kg |

Verarbeitung

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschichtungsaufbau | Ein Grundanstrich mit Meradur Innenkalkfarbe mit max. 10 % Wasser verdünnt oder mit Capatect Putzgrund bei glatten Flächen. Bei Flächen mit verfärbenden Inhaltsstoffen empfiehlt es sich vor dem Putzgrund Primalon Filtergrund fein anzuwenden. Auf den trockenen Grundanstrich Deko-Kalkputz 15 auftragen. |
| Auftragsverfahren | <p>Bitte beachten! Um die speziellen Eigenschaften zu erhalten, darf Deko Kalkputz 15 nicht mit anderen Produkten vermischt werden.</p> <p>Deko-Kalkputz 15 wird mit ca. 3 % Wasser auf glättkellengerechte Konsistenz eingestellt, mit einer rostfreien Stahlglättkelle aufgezogen und noch im nassen Zustand mit einer Kunststoffkelle strukturiert.</p> |
| Mindestverarbeitungstemperatur | Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur für Umluft, Material und Untergrund: Nicht unter + 7 °C verarbeiten. |
| Abtönung | Im Pastellbereich mit Meradur Voll- und Abtönfarben oder kalkverträglichen Pigmenten. |
| Verdünnung | Mit reinem Wasser auf Verarbeitungskonsistenz einstellen (max. 3 %). |
| Verbrauch | Ca. 2,3 - 2,5 kg/m ² , je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes (Richtwerte ohne Gewähr, exakten Verbrauch durch Probefläche ermitteln). |



| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trocknung / Trockenzeit | Bei + 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit ist zwischen Grundierung und Putzbeschichtung eine Trockenzeit von mindestens 12 Stunden einzuhalten. |
| Werkzeugreinigung | Sofort nach Gebrauch mit Wasser. |
| Hinweise | Um die speziellen Eigenschaften zu erhalten, darf Deko Kalkputz 15 nicht mit anderen Produkten vermischt werden. |
| Untergrundvorbereitung | Die Untergründe müssen tragfähig, frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. ÖNORM B 3430, Teil 1 beachten. |
| Geeignete Untergründe | <p>Neue Kalk-, Kalkzement- und Zementputze: Neuputze ca. eine Woche ungestrichen stehen lassen. Wischende bzw. mehrende Oberflächen und eventuelle Sinterhaut sind zu entfernen.</p> <p>Alte feste Kalk-, Kalkzement- und Zementputze: Stark verschmutzte oder schimmelbefallene Stellen sind gründlich zu reinigen. Schimmelbefallene Stellen mit Capatox unverdünnt satt vorstreichen und die Flächen gut trocknen lassen.</p> <p>An der Oberfläche sandende Putze: Trocken abbürsten und die gesamte Fläche mit Security Primer Roll-On oder Primalon Tiefgrund LF grundieren.</p> <p>Alte mineralische Anstriche: Festhaftende Altanstriche trocken reinigen. Nicht mehr festhaftende mineralische Altanstriche durch Abschleifen oder Abschaben entfernen.</p> <p>Alte saugfähige Dispersionsfarbenanstriche: Festhaftende Altanstriche trocken reinigen. Nicht mehr festhaftende Dispersionsfarbenanstriche z. B. durch Abbeizen gründlich entfernen.</p> <p>Leimfarbenanstriche: Leimfarbenanstriche restlos abwaschen, Fläche gut trocknen lassen und mit Synthesa Security Primer Roll-On grundieren.</p> <p>Beton: Innenflächen aus Beton abbürsten und entstauben. Eventuell vorhandene Zementschlämme mechanisch entfernen. Etwaige Verunreinigungen durch Schalöle, Fette und Wachse entfernen.</p> <p>Putzausbesserungen: Beim Ausbessern geöffneter Risse und beschädigter Putzflächen ist darauf zu achten, dass der Ausbesserungsmörtel der Festigkeit des vorliegenden Putzes entspricht. Die Putzausbesserungen müssen vor der Beschichtung gut abgebunden sein. Kleine Ausbruchs- und Fehlstellen mit Synthesa Hand- und Rollspachtel Easy beispachteln.</p> |

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

| | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gefahrenhinweise/ Sicherheitshinweise | Verursacht schwere Augenschäden. - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. - Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. - Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. |
| Entsorgung | Kleinmengen von Abfällen können mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Größere Mengen nach Abfall SN 91206 (Gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen. |
| Abfallschlüsselnummer | 52 404 (gemäß ÖNORM S 2100) |
| EWC/EAK | 08 01 03 |
| Sicherheitsdatenblatt | Das Sicherheitsdatenblatt kann unter www.synthesa.at abgerufen werden. |

Technische Information: Deko Kalkputz 15, Stand: 09 / 2022

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 Perg, Dirnbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: www.synthesa.at, E-Mail: office@synthesa.at
Capatect Baustoffindustrie GmbH., A-4320 Perg, Bahnhofstraße 32, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-2500, Internet: www.capatect.at, E-Mail: info@capatect.at