



presto stop Rostumwandler und Grundierung in einem Arbeitsgang.

Dieses Rostsanierungs-System bildet mit der neutralisierten Rostschicht einen metallisch-organischen Eisenkomplex. Als Grundierung auf von Rost befallenen Oberflächen bildet es die Basis für dauerhafte Lackierungen.

Hervorragend geeignet für die Sanierung von Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen aller Art.

**Art.-Nr.:** 603079, 603086

#### Qualität & Eigenschaften

Anti-korrosiv, zuverlässiger Rostschutz und Rostumwandler  
Rost wird in wasserunlösliche, schwarze, anorganische Eisenkomplexe umgewandelt  
Problemlos aufzutragen  
Mit allen lufttrocknenden Anstrichfarben und Lackaerosolen überlackierbar  
Schwermetallfrei, mineralsäurefrei  
Lufttrocknend  
Sehr gute Lösemittelbeständigkeit  
Mit Wasser vermischbar

#### Physikalische & chemische Daten

Basis: Spezial-Kombinationslack  
Farbname: beige  
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C  
Maximale Anwendungstemperatur: 30 °C  
pH-Wert: 2,2  
Flammpunkt: n.a.  
Lagerstabilität: 5 Jahre  
Inhalt:  
◦ 100 ML  
◦ 250 ML

#### Hinweise zur Benutzung

Lösen Rost, Fett, Schmutz sowie mit Rost unterwanderte Farbreste entfernen, evtl. abbürsten.  
Vor Gebrauch die Flasche gut schütteln.  
Je nach Rostgrad 2 - 3 Schichten auftragen.  
Überlackierbar mit lufttrocknenden Lacksystemen nach ca. 6 - 8 Stunden, je nach Außentemperatur.

#### Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

#### Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

#### Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 26. Januar 2026** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.