

NEU

Jetzt blau lasierend!

DisboADD® 901

1K-PU-Primer



Haftvermittler für DisboFLOOR® 304 RAPID, DisboFLOOR® 305 und DisboFLOOR® 449

Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Haftvermittler für DisboFLOOR® 304 RAPID, DisboFLOOR® 305 und DisboFLOOR® 449. DisboADD® 901 wird eingesetzt auf tragfähigen PU-Beschichtungen sowie Hart-PVC.
Eigenschaften	■ schnelltrocknend ■ leicht zu verarbeiten ■ gebrauchsfertig
Materialbasis	1K-Polyurethanharz, lösemittelhaltig
Verpackung/Gebindegrößen	1 Liter Blechgebinde (Karton je 6 Stück)
Farbtöne	blau-lasierend
Lagerung	Kühl, trocken und frostfrei. Originalverschlossenes Gebinde mindestens 9 Monate lagerstabil.
Technische Daten	■ Dichte: ca. 0,9 g/cm³

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	PU-Beschichtungen sowie Hart-PVC. Bei anderen Untergründen muss die Haftung durch das Anlegen von Probeflächen geprüft werden.
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss tragfähig, fest, frei von losen Teilen, Staub, Ölen, Fetten, Gummiabrieb und sonstigen trennend wirkenden Substanzen sein.
Materialzubereitung	Untergrund reinigen, anschleifen und gründlich entstauben.
Auftragsverfahren	Das Material ist gebrauchsfertig, Gebinde vor der Verarbeitung kräftig schütteln.
Verbrauch	Mit einem fusselfreien Tuch gleichmäßig dünn auf die Oberfläche auftragen. Bei 20 °C nach frühestens 1 Stunde, spätestens nach 6 Stunden, die nachfolgende PU-Beschichtung auftragen.
Verarbeitungsbedingungen	ca. 30 ml/m² (auf rauen Flächen Mehrverbrauch)
	Die Werkstoff-, Umluft- und Untergrundtemperatur muss mindestens 10 °C betragen und darf 30 °C nicht überschreiten. Die relative Luftfeuchtigkeit muss zwischen 35 - 80 % liegen. Die Untergrundtemperatur muss immer mindestens 3 °C über der Taupunkttemperatur liegen.



Hinweise

Gefahrenhinweise/
Sicherheitsratschläge
(Stand bei Drucklegung)

Nur für gewerbliche Verarbeitung bestimmtes Produkt.
Gefahr. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder Einatmen. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nebel oder Dampf nicht einatmen.
Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Brand: Trockensand, Löschpulver oder alkoholbeständigen Schaum zum Löschen verwenden. Enthält: Xylol, Ethylbenzol, Hexamethyldiisocyanate, Oligomer, Dioctylzinndilaurat. Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Hotline für Allergieanfragen: 0800/1895000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Entsorgung

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Darf nicht in die Kanalisation/Umwelt gelangen.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG < 740 g/l.

Giscode

PU50

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.

Technischer Beratungsservice

Tel.: +49 6154 71-71710
Fax: +49 6154 71-71711
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technische Information Nr. 901 · Stand: August 2026

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.disbon.de.

DISBON GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon +49 6154 71-71719 · Telefax +49 6154 71-71008 · Internet www.disbon.de